

JANEL^{MR}

Invisible

Cinta adhesiva 810



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

ESPECIFICACIÓN

Adhesivo	Acrílico Base Agua
Espesor cinta	42 micras ± 1 micra

ADHESIÓN

Adhesión al acero	20 oz/in mín.
Adhesión instantánea	30 oz/in mín.

RESISTENCIA

Resistencia a la tensión	20 lb/in
% de elongación	100% ± 2%

EMBOBINADO

Telescopio	4 mm máx.
Alineado de vuelta	2 mm máx.

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
CON DESPACHADOR		
8101220100	12 mm X 20 m	26 Piezas
8101820100	18 mm X 20 m	20 Piezas

PRESENTACIÓN EN CAJA		
8101233100	12 mm X 33 m	204 Rollos
8101265100	12 mm X 65 m	108 Rollos
8101833100	18 mm X 33 m	156 Rollos
8101865100	18 mm X 65 m	78 Rollos
8102465100	24 mm X 65 m	62 Rollos

PRESENTACIÓN EN BOLSA		
8101233100BL	12 mm X 33 m	204 Rollos
8101265100BL	12 mm X 65 m	108 Rollos
8101865100BL	18 mm X 65 m	78 Rollos
8101833100BL	18 mm X 33 m	156 Rollos
8102465100BL	24 mm X 65 m	62 Rollos

PRESENTACIÓN DE AUTOSERVICIO		
8101233100AS	12 mm X 33 m	72 Rollos
8101833100AS	18 mm X 33 m	54 Rollos
8101865150	18 mm X 65 m	32 Rollos
8102465150	24 mm X 65 m	28 Rollos

PRESENTACIÓN 2X1		
8101233700BL	12 mm X 33 m	132 Rollos
8101265700BL	12 mm X 65 m	33 Rollos
8101833700BL	18 mm X 33 m	84 Rollos
8101865700BL	18 mm X 65 m	24 Rollos
8102465700BL	24 mm X 65 m	18 Rollos

APLICACIONES

• Para sellar, retener, envolver, identificar, para proteger etiquetas, documentos y reparar billetes. Su acabado invisible es ideal para aplicaciones donde la estética es muy importante.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

WWW.JANEL.COM

  | JANELCINTAS