JANEL MR

Etiquetas Adhesivas

Econopack

PRESENTACIONES

Blancas

Código	Número	Medida mmxmm	Etiq. por Sobre	Piezas por caja
E120913200	No.1	09 X13	2160	30 Sobres
E120820200	No. 4	08 X20	1512	30 Sobres
E121338200	No.6	13 X38	600	30 Sobres
E122538200	No.7	25 X38	300	30 Sobres
E120013200	No.9	ø13	1680	30 Sobres
E126747200	No.13	67 X47	108	30 Sobres
E121950200	No.15	19 X50	336	30 Sobres
E122010200	No.20	20 X 105	168	30 Sobres
E121319200	No.22	13 X19	1200	30 Sobres
E121938200	No.23	19 X38	420	30 Sobres
E123264200	No.24	32 X64	144	30 Sobres
E125010200	No.25	50 X 100	72	30 Sobres
E120019200	No.28	ø19	840	30 Sobres

Fluorescentes

Código	Número	Medida mmxmm	Etiq. por Sobre	Piezas por caja
E0609132_ _	No.1	09 X 13	1440	30 Sobres
E0608202_ _	No. 4	08 X 20	1008	30 Sobres
E0613382_ _	No.6	13 X 38	400	30 Sobres
E0600132_ _	No.9	ø13	1120	30 Sobres
E0620102_ _	No.20	20 X 105	120	30 Sobres
E0632642_ _	No.24	32 X 64	96	30 Sobres
E0650102_ _	No.25	50 X 100	48	30 Sobres
E0600192_ _	No. 28	Ø X 19	560	30 Sobres

- 04 Amarillo
- 13 Verde
- 16 Naranja
- 20 Rosa mexicano
- 22 Plata
- 19 Azul Cielo
- 40 Negro
- 00 Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONSTRUCCIÓN:	ESPECIFICACIÓN
Construcción	Papel bond de 70 gr/m2
Liner	Papel glasin de 60 gr/m2 siliconado
Recubrimiento	Base de silicón
Adhesivo	Acrílico Base Agua

ADHESIÓN

Adhesión al acero	50 oz/in
Adhesión instantánea	35 oz/in
Valor al desprendimiento	0.16 oz/in
Valor de silicón	0.2 oz/in
Shear	Más de 4,000 minutos

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

APLICACIONES

•Permiten señalar, clasificar y localizar fácilmente productos u objetos.
•Adhesivo de larga duración.
•Fáciles de usar.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:
• Temperatura adecuada de 25 ˚C ± 2 ˚C.
• Humedad relativa del 50 %
• Mantenga los empaques cerrados.
• Evite contacto directo con el piso.
• Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.