

JANEL^{MR}

KRYSTAL^{MR}
Forro Adhesivo



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

Material
Calibre de la película
Adhesivo
Espesor total

ESPECIFICACIÓN

Película plástica de polipropileno
50 micras ± 1 micra
Acrílico Base Agua
100 micras ± 1 micra

ADHESIÓN

Adhesión al acero 20 Oz/in
Adhesión instantánea 20 Oz/in

RESISTENCIA

Tensión longitudinal lb/in 12 lb/in
% de elongación 300 %

EMBOBINADO

Telescopio 4 mm máx
Alineado de vuelta 2 mm máx

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Individual

Código	Medida	Piezas por caja
1054502100R	45 cm X 2 m	40 Rollos
1054505100R	45 cm X 5 m	24 Rollos
1054510100R	45 cm X 10 m	20 Rollos
1054520100R	45 cm X 20 m	12 Rollos

APLICACIONES

Para forrar y/o cubrir superficies planas como cuadernos, libros, folders, carpetas, papel, cartón, mesas, paredes, madera, acero, etc.

CARACTERÍSTICAS:

- REPOSICIONABLE
Permite modificar su posición durante los primeros minutos para evitar imperfecciones.
- FÁCIL DE USAR
Cuadrícula impresa mejorada, que agiliza el corte y permite un mayor rendimiento de forrado en cuadernos o libros.
- MÁS RESISTENTE
Para proteger cuadernos, libros o superficies en general.

ALMACENAMIENTO

- Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:
- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
 - Humedad relativa del 50 %
 - Mantenga los empaques cerrados.
 - Evite contacto directo con el piso.
 - Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

WWW.JANEL.COM

f | [in](#) | JANELCINTAS