

JANEL^{MR}

KRYSTAL^{MR} Mica Adhesiva



INFORMACIÓN TÉCNICA

PARÁMETROS

Material
Calibre de la película
Adhesivo
Peso de engomado
Liner (Papel)
Espesor total

ESPECIFICACIÓN

Película plástica de PVC
130 micras ± 1 micra
Acrílico Base Agua
26 gr/m²
100 micras ± 1 micra
230 micras ± 1 micra

ADHESIÓN

Adhesión al acero 26 Oz/in
Adhesión instantánea 40 Oz/in

RESISTENCIA

Tensión longitudinal lb/in 42 lb/in
% de elongación 5%

EMBOBINADO

Telescopio 4 mm máx
Alineado de vuelta 2 mm máx

Vida útil: 12 meses bajo condiciones de almacenamiento recomendado.

IMPORTANTE: Las propiedades técnicas enunciadas son valores típicos y no son consideradas como especificaciones ya que se realizaron en condiciones de laboratorio. La última actualización en la ficha técnica sustituye todas las anteriores. El usuario es el único responsable de determinar si un producto de Janel es apto para un uso específico y/o adecuado para el método de aplicación del usuario.

Versión: Junio 2020

PRESENTACIONES

Código	Medida	Piezas por caja
1065065105	50 cm X 65 cm	24 Bolsas de 5 hojas c/u
1062533105	25 cm X 33 cm	24 Bolsas de 5 hojas c/u
1065065150	50 cm X 65 cm	Caja con 150 hojas

APLICACIONES

• Para enmascar credenciales, documentos de oficina, trabajos escolares, gafetes, anuncios entre otros.

CARACTERÍSTICAS:

- Única con cuadrícula de respaldo para mayor precisión.
- Acabado cristalino en todo tipo de documentos.
- Mayor grosor que es fácil de aplicar.

ALMACENAMIENTO

Debe conservarse bajo las siguientes condiciones:

- Temperatura adecuada de 25 °C ± 2 °C.
- Humedad relativa del 50 %
- Mantenga los empaques cerrados.
- Evite contacto directo con el piso.
- Mantenga el producto lejos de la exposición directa a los rayos del sol, líquidos, polvo y factores que pudieran alterar las características del producto.

WWW.JANEL.COM

  | JANELCINTAS